

## Sonnenschein PowerCycle – новое решение для тяжелых условий эксплуатации



Устойчивость к высоким температурам



Работа в состоянии частичного заряда (PSOC – Partial State of Charge)

### Преимущества

- Улучшенные характеристики решеток пластин для увеличения срока службы при высоких температурах: 20 лет при 20°C в режиме постоянного подзаряда
- Быстрый заряд – высокая степень готовности к работе
- Высокая цикличность: 1600 циклов (при степени разряда 60%)
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40°C до +55°C
- Отличные характеристики при работе в режиме частичного заряда и тяжелых условиях эксплуатации
- Прочный полипропиленовый корпус
- Конструкция с фронтальным расположением выводов – легкий монтаж и обслуживание
- Длительный срок хранения: до 2 лет при 20°C без подзарядки
- Низкое энергопотребление в режиме постоянного подзаряда
- Необслуживаемые – без долива воды
- Устойчивость к глубокому разряду

### Применение

Sonnenschein PowerCycle идеально подходит для регионов с тяжелыми климатическими условиями, особенно в ситуации ненадежного энергоснабжения, когда решающее значение имеет наличие резервной аккумуляторной батареи. Благодаря последним достижениям гелевой технологии (технология dryfit), используемой при производстве аккумуляторов PowerCycle, существенно сокращаются текущие расходы на замену батарей, выезды на объекты, а также снижаются расходы на электроэнергию.



## Технические характеристики

Тип	Номер по каталогу	Ном. напряжение В	Ном. емкость C <sub>100</sub> 1,80 В/эл 20°C Ач	Ном. емкость C <sub>10</sub> 1,80 В/эл 20°C Ач	Длина max мм	Ширина max мм	Высота max мм	Вес кг	Внутреннее сопротивление мОм	Ток короткого замыкания А	Вывод
PC12/180 FT	NGPC120180HSOMA	12	180	165	568	128	320	57.0	5.10	2432	M-M8-45°


## Разряд постоянным током при 20°C (А)

Конечное напряжение В/эл	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.90	181	172	161	152	128	103	88.6	56.5	40.8	32.4	27.4	18.0	14.7	7.76
1.87	211	202	186	171	144	114	94.9	60.0	43.0	34.0	28.8	18.9	15.5	8.19
1.85	240	221	199	179	152	118	98.8	61.8	44.2	34.9	29.4	19.3	15.9	8.39
1.83	265	241	215	189	158	122	101	63.1	45.1	35.5	29.9	19.7	16.1	8.58
1.80	289	261	229	202	164	127	104	64.7	46.1	36.2	30.3	20.0	16.5	8.75
1.77	312	278	243	212	170	130	107	65.8	46.8	36.7	30.5	20.3	16.7	8.89
1.75	327	291	254	219	173	132	108	66.4	47.2	37.0	30.7	20.4	16.9	8.95
1.73	343	304	264	225	177	134	110	67.0	47.5	37.3	30.9	20.5	16.9	8.95
1.70	363	318	270	232	181	136	111	67.6	47.9	37.6	31.1	20.7	16.9	8.95
1.67	386	325	277	238	184	138	112	68.1	48.2	37.8	31.1	20.7	16.9	8.95
1.65	408	330	282	242	187	139	113	68.4	48.4	37.8	31.1	20.7	16.9	8.95
1.60	432	343	291	248	191	142	114	68.7	48.5	37.9	31.1	20.7	16.9	8.95


## Разряд постоянной мощностью при 20°C (Ватт/блок)

Конечное напряжение В/эл	5 Мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.90	2172	2079	1961	1845	1523	1209	977	631	468	367	304	203	166	87
1.87	2553	2431	2256	2089	1642	1306	1048	668	494	387	320	213	174	92
1.85	2912	2736	2493	2220	1729	1352	1090	690	510	398	329	219	179	95
1.83	3207	2918	2640	2327	1800	1382	1125	708	522	408	337	224	183	98
1.80	3474	3139	2786	2456	1884	1416	1164	760	536	418	345	228	187	100
1.77	3688	3276	2880	2529	1930	1435	1184	766	542	423	348	230	189	102
1.75	3818	3348	2933	2571	1957	1450	1196	769	546	425	350	232	190	102
1.73	4019	3496	2974	2601	1976	1462	1205	772	549	427	352	232	190	102
1.70	4248	3622	3025	2641	2002	1478	1217	775	552	430	354	234	190	102
1.67	4419	3694	3054	2672	2022	1491	1228	778	555	432	354	234	190	102
1.65	4596	3795	3087	2689	2034	1498	1235	779	556	432	354	234	190	102
1.60	4796	3864	3128	2722	2057	1513	1250	783	557	433	354	234	190	102


## Спецификации




Срок службы  
20 лет




Блочное  
исполнение




Плоская  
намазная  
пластина




Подлежит  
вторичной  
переработке



Свинцово-  
кислотные батареи  
с предохранительным  
клапаном




Устойчивость  
к глубокому  
разряду



Необслуживаемые  
батареи

## Размеры, тип вывода и момент затяжки



Москва: т/ф.: 495/228 1313; 223 4581;  
 Владивосток: т/ф.: 423/246 5503; 246 5515;  
 Екатеринбург: т/ф.: 343/317 2100;  
 Казань: т/ф.: 843/518 7705;  
 Н. Новгород: т/ф.: 831/211 3332; 202 0375;  
 Новосибирск: т/ф.: 383/344 8241; 314 4799;  
 Оренбург: т/ф.: 3532 37 0142  
 Пенза: т/ф.: 8793/32 2334  
 Ростов-на-Дону: т/ф.: 863/201 1235/36; 236 6865;  
 Самара: т/ф.: 846/302 0819; 222 0841;  
 Санкт-Петербург: т/ф.: 812/327 2065